

## ANEXO 4

### TIPOS DE LIGAS DE ESTANHO PARA MANCAIS

Designação pela ASTM B23	Cu %	Sn %	Sb %	Pb máx. %
1	4,50	91,00	4,50	0,35
2	3,50	89,00	7,50	0,35
3	8,00	84,00	8,00	0,35
4	3,00	75,00	12,00	10,00
5	2,00	65,00	15,00	18,00
Designação SAE				
11	5,0/6,5	86,00	6,0/7,5	0,50
12	3,0/4,5	88,25	7,0/8,0	0,50

Tabela 1 — Classificação SAE Ligas Babbitt.